
BLIND RIVET STANDARD
REMACHE ESTANDAR


UNE - EN ISO 15978



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Countersunk head	Cabeza avellanada	Tête fraisée	Senkkopf	Cabeça embeber
Body: Aluminium * 3,5% Mg	Cuerpo: Aluminio * 3,5% Mg	Corps: Aluminium * 3,5% Mg	Hülse: Aluminium * 3,5% Mg	Corpo: Aluminio * 3,5% Mg
Mandrel: Steel ** zincplated A1K ***	Vástago: Acero ** cincado A1K ***	Clou: Acier ** zingué A1K ***	Dorn: Stahl ** verzinkt A1K ***	Prego: Aço ** zincado A1K ***

* Al Mg 3,5 ENAW 5154
** Steel/acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1040
***Recubrimientos/Coatings according to ISO 4042





d1 Ø m/m	L Nominal m/m	E MÁX. m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	(N)	(N)	Part No/Ref.
2,4	6	2,0 - 4,0	2,50	5,00	0,80	1,45	350	550	0102000 2406
	8	4,0 - 6,0							0102000 2408
	10	6,0 - 8,0							0102000 2410
	12	8,0 9,5							01020002412
3,0	6	2,0 - 3,5	3,10	6,00	1,10	1,80	550	850	01020003006
	8	3,5 - 5,0							01020003008
	10	5,0 - 7,0							01020003010
	12	7,0 - 9,0							01020003012
	14	9,0 - 11,0							01020003014
	16	11,0 - 13,0							01020003016
	18	13,0 - 15,0							01020003018
3,2	6	2,0 - 3,5	3,30	6,40	1,10	1,80	750	1100	01020003206
	8	3,5 - 5,0							01020003208
	10	5,0 - 7,0							01020003210
	12	7,0 - 9,0							01020003212
	15	9,0 - 11,0							01020003215
	18	11,0 - 13,0							01020003218
4,0	6	1,5 - 3,0	4,10	7,80	1,40	2,20	1250	1800	01020004006
	8	3,0 - 5,0							01020004008
	10	5,0 - 6,5							01020004010
	12	6,5 - 8,5							01020004012
	14	8,5 - 10,5							01020004014
	16	10,5 - 12,5							01020004016
	18	12,5 - 14,5							01020004018
	20	14,5 - 16,5							01020004020

Test according to / Ensayos realizados según EN ISO 14589

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos qeu aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora contínua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.

© 2023 BRALO, S.A.

www.bralo.com

05/2023


BLIND RIVET STANDARD
REMACHE ESTANDAR


UNE - EN ISO 15978



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Countersunk head 120°	Cabeza avellanada 120°	Tête fraisée 120°	Senkkopf 120°	Cabeça embeber 120°
Body: Aluminium * 3,5% Mg	Cuerpo: Aluminio * 3,5% Mg	Corps: Aluminium * 3,5% Mg	Hülse: Aluminium * 3,5% Mg	Corpo: Aluminio * 3,5% Mg
Mandrel: Steel ** zincplated A1K ***	Vástago: Acero ** cincado A1K ***	Clou: Acier ** zingué A1K ***	Dorn: Stahl ** verzinkt A1K ***	Prego: Aço ** zincado A1K ***

* Al Mg 3,5 ENAW 5154
** Steel/acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1040
***Recubrimientos/Coatings according to ISO 4042





d1 Ø m/m	L Nominal m/m	E MÁX. m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	(N)	(N)	Part No/Ref.
4,8	6	2,0 - 3,0	4,90	9,50	1,80	2,65	1850	2600	01020004806
	8	3,0 - 4,5							01020004808
	10	4,5 - 6,0							01020004810
	12	6,0 - 8,0							01020004812
	14	8,0 - 10,0							01020004814
	16	10,0 - 12,0							01020004816
	18	12,0 - 14,0							01020004818
	21	14,0 - 17,0							01020004821
	24	17,0 - 20,0							01020004824
	27	20,0 - 23,0							01020004827
	30	23,0 - 25,0							01020004830
	35	25,0 - 30,0							01020004835
5,0	6	2,0 - 3,0	5,10	9,50	1,80	2,65	2150	3100	01020005006
	8	3,0 - 4,5							01020005008
	10	4,5 - 6,0							01020005010
	12	6,0 - 8,0							01020005012
	14	8,0 - 10,0							01020005014
	16	10,0 - 12,0							01020005016
	18	12,0 - 14,0							01020005018
	20	14,0 - 16,0							01020005020
	25	16,0 - 21,0							01020005025
	30	21,0 - 25,0							01020005030
6,0	10	3,0 5,0	6,10	12,0	1,80	3,20	3200	4600	01020006010
	12	5,0 7,0							01020006012
	14	7,0 9,0							01020006014
	16	9,0 11,0							01020006016
	18	11,0 13,0							01020006018
	20	13,0 15,0							01020006020
	12	3,0 6,0	6,50	13,0	1,90	3,60	3800	4850	01020006412
	14	6,0 9,0							01020006414
	16	7,0 10,0							01020006416
	18	10,0 12,0							01020006418
	20	12,0 14,0							01020006420

Test according to / Ensayos realizados según EN ISO 14589

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos qeu aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora contínua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.

© 2018 BRALO, S.A.

www.bralo.com

05/2023